



ENDÜSTRİYEL KAPLAMA SİSTEMLERİ



GENÇ NOROO

GENÇ NOROO

Kayalar Kimya, 2012 yılında Güney Kore'nin en önemli boya üreticilerinden Noroo markası ile stratejik bir ortaklığa imza atmış ve Genç Noroo markası ile endüstriyel boyalar alanında üretim yapmaya başlamıştır. Pazarın ihtiyaç duyduğu kalite, hızlı üretim ve teknik desteği eş zamanlı sunabilen Genç Noroo, zengin ürün gamı ile kullanıcıların tercihi olmaktadır.

ENDÜSTRİYEL KAPLAMA KULLANIM ALANLARI



TARIM, İNŞAAT VE HAFRİYAT
EKİPMANLARI



TAŞIMA VE NAKLİYE EKİPMANLARI



HAREKETLİ KALDIRMA
EKİPMANLARI



TRAFOLAR



DEMİRYOLU ARAÇLARI



MOTORLAR VE MAKİNELER

ÜRÜN GRUBU



ENDÜSTRİYEL KAPLAMA SİSTEMLERİ

2-Komponentli Shopprimer

- ANYPOXY SHOPPRIMER GN-1630

2-Komponentli Çinko Astar

- ANYPOXY GN-1640
- ANYPOXY GN-1680

2-Komponentli Astar

- ANYTHANE GN-1340A
- ANYPOXY GN-1250C
- ANYPOXY GN-0690HB

2-Komponentli Mastik

- ANYPOXY GN-2200C

2-Komponentli Son Kat Boya

- ANYTHANE GN-248 serisi
- ANYTHANE GN-3350

2-Komponentli Metal Boyası (DTM)

- ANYTHANE GN-DTM serisi

1-Komponentli Astar

- OILPON AIRKID GN-1150D

1-Komponentli Metal Boyası (DTM) / Son Kat Boya

- OILPON AIRKID GN-3150 serisi

1-Komponentli Baz Kat Boya

- ANYTHANE GN-BASECOAT

2-Komponentli Yüzey / Dolgu Astarı

- ANYTHANE GN-PS 370T
- ANYTHANE GN-PS 400

2-Komponentli Vernik

- ANYTHANE GN-CLEARCOAT

ÜRÜN BİLGİLERİ

OILPON AIRKID GN-1150D

Teknik Özellikler:

		Gri	Oksit Kırmızı	Beyaz
Katı madde (hacimce)	%	53±2	56±2	55±2
Kuru film kalınlığı (DFT)	µm	40-60	40-60	40-60

Kuruma Süreleri:

	+5°C	+10°C	+23°C	+35°C
Toz kuruması	2 sa	1 sa	45 dk	30 dk
Dokunma kuruması	3 sa	2 sa	1.5 sa	1 sa
Bir sonraki kat uygulama süresi	5 sa	4 sa	3 sa	2 sa

Uygulama: Konvansiyonel, airless (havasız), airmix.

Uygulanabilir Yüzeyler: Karbon çelik.

Sonraki Kat: IR403.77, IR600.



Açıklama: OILPON AIRKID GN-1150D, tek bileşenli oksidatif kuruyan alkid astardır.

- İyi korozyon direncine sahiptir.
- Atmosferik maruz kalma koşulları için uygundur.
- Hızlı kurur ve bir sonraki kat uygulamasına hazır hale gelir.

Kapsam: ACE, transformatörler ve motorlar. ISO 12944 (C2, C3) ve GOST 9.401 (UHL1, HL1, endüstriyel atmosfer) koşullarında çalışmaya uygundur.

Renkler: Gri, oksit kırmızı, beyaz.

OILPON AIRKID GN-3150

Teknik Özellikler:

		E	C	B
Katı madde (hacimce)	%	59±2	57±2	60±2
Kuru film kalınlığı (DFT)	µm	40-60 80-120	40-60 80-120	40-60 80-120

Kuruma Süreleri:

	+5°C	+10°C	+23°C	+35°C
Toz kuruması	2 sa	1 sa	45 dk	30 dk
Dokunma kuruması	3 sa	2 sa	1.5 sa	1 sa
Bir sonraki kat uygulama süresi	5 sa	4 sa	3 sa	2 sa

Uygulama: Konvansiyonel, airless (havasız), airmix.

Uygulanabilir Yüzeyler: Karbon çelik.

Sonraki Kat: IR600.



Açıklama: OILPON AIRKID GN-3150, tek bileşenli oksidatif kuruyan alkid DTM boyadır.

- Hem son kat boya olarak hem de metal üzerine doğrudan uygulanma özelliğine sahiptir.
- Üzerine uygulama yapılmadan ve istiflenmeden önce hızlı kurur.

- İyi korozyon direncine sahiptir.
- Atmosferik maruz kalma koşulları için uygundur.

Kapsam: ACE, transformatörler ve motorlar. ISO 12944 (C2, C3) ve GOST 9.401 (UHL1, HL1, endüstriyel atmosfer) koşullarında çalışmaya uygundur.

Renkler: Ral kartelasına göre ANYCOLOR pasta sistemi ile renklendirilebilir.

Parlaklık Seviyesi: Mat (E), yarı parlak (C), parlak (B).



ÜRÜN BİLGİLERİ

ANYTHANE GN 1340A

Teknik Özellikler:

Katı madde (hacimce)	%	52±2
Kuru film kalınlığı (DFT)	µm	50-60

Kuruma Süreleri:

	+5°C	+10°C	+23°C	+60°C
Toz kuruması	30-40 dk	20 dk	10 dk	5 dk
Dokunma kuruması	45-60 dk	45 dk	30 dk	15-20 dk
Bir sonraki kat uygulama süresi	3 sa	2 sa	1 sa	45 dk

Karışım ömrü (20°C)	saat	3
Karışım oranı	ağırlıkça	10:1

Uygulama: Konvansiyonel, airless (havasız), airmix.

Uygulanabilir Yüzeyler: Karbon çelik.

Sonraki Kat: IK390.77, IK351, IK390.00, IP300.

ANYTHANE GN-DTM

Teknik Özellikler:

		E	C	A
Katı madde (hacimce)	%	58±2	57±2	56±2
Kuru film kalınlığı (DFT)	µm	80-120	80-120	80-120

Kuruma Süreleri:

	+5°C	+10°C	+23°C	+60°C
Toz kuruması	2 sa	1.5 sa	1 sa	30 dk
Dokunma kuruması	3 sa	2 sa	1.5 sa	45 dk
Bir sonraki kat uygulama süresi	4 sa	3 s	2 sa	1 sa

		E	C	A
Karışım ömrü (20°C)	saat	≥3	≥3	≥3
Karışım oranı	ağırlıkça	5:1	4:1	4:1

Uygulama: Konvansiyonel, airless (havasız), airmix.

Uygulanabilir Yüzeyler: Karbon çelik, paslanmaz çelik, galvanizli çelik, alüminyum.

Sonraki Kat: IK351, IK352, IP300, IP301.



Açıklama: ANYTHANE GN-1340A, iki bileşenli akrilik astardır.

- Hızlı kurur ve kolayca zımparalanabilir.
- Son kat boya uygulamadan önce yüksek katlı bir film oluşturur.
- İyi korozyon direncine sahiptir.
- Farklı yüzeylere iyi yapışır.

Renkler: Gri, beyaz, bej.

Kapsam: ACE, hareketli kaldırma ekipmanları, transformatörler ve motorlar. ISO 12944 (C2, C3, C4) ve GOST 9.401 (UHL1, HL1, endüstriyel atmosfer) koşullarında çalışmaya uygundur.



Açıklama: ANYTHANE GN-DTM, iki bileşenli modifiye akrilik-poliüretan metal (DTM) boyasıdır.

- Tek kat uygulamada yüksek örtücülük sağlar.
- Yüksek katlı film oluşturduğu için iyi bir kimyasal ve aşınma direnci oluşturur.
- Hava koşullarına karşı mükemmel direnç sağlar.
- Atmosferik etkiler altında yüksek renk ve parlaklık stabilitesine sahiptir.

Renkler: Ral kartelasına göre ANYCOLOR pasta sistemi ile renklendirilebilir.

Parlaklık Seviyesi: Mat (E), yarı parlak (C), yüksek parlaklık (A).

Kapsam: ACE, hareketli kaldırma ekipmanları, transformatörler ve motorlar. ISO 12944 (C2, C3, C4) ve GOST 9.401 (UHL1, HL1, endüstriyel atmosfer) koşullarında çalışmaya uygundur.

ÜRÜN BİLGİLERİ



Açıklama: ANYTHANE GN-248, iki bileşenli modifiye akrilik-poliüretan son kat boyadır.

- Yüksek katlı film oluşturduğu için iyi bir kimyasal ve aşınma direnci sağlar.
- Atmosferik etkiler altında yüksek renk ve parlaklık stabilitesine sahiptir.
- Yüksek katı madde içeriğine sahip bir üründür.
- Tek kat uygulamada yüksek örtücülük sağlar.

Renkler: Ral kartelasına göre ANYCOLOR pasta sistemi ile renklendirilebilir.

Parlaklık Seviyesi: Mat (E), yarı parlak (C), yüksek parlaklık (A).

Kapsam: ACE, taşımacılık ve nakliye ekipmanları, hareketli kaldırma ekipmanları, transformatörler, motorlar ve demiryolu araçları. ISO 12944 (C2, C3, C4, C5) ve GOST 9.401 (UHL1, HL1, endüstriyel atmosfer) koşullarında çalışmaya uygundur.



Açıklama: ANYTHANE GN-3350-A, iki bileşenli, yüksek parlaklığa sahip modifiye akrilik bir son kat boyadır.

- Yüksek parlaklıkta pürüzsüz ve ipeksi bir yüzey oluşturur.
- Yüksek katlı film oluşturduğu için iyi bir kimyasal ve aşınma direnci sağlar.
- Atmosferik etkiler altında yüksek renk ve parlaklık stabilitesine sahiptir.
- Tek kat uygulamada yüksek örtücülük sağlar.

Renkler: Ral kartelasına göre ANYCOLOR pasta sistemi ile renklendirilebilir.

Parlaklık seviyesi: Yüksek parlaklık (A).

Kapsam: ACE, taşımacılık ve nakliye ekipmanları, hareketli kaldırma ekipmanları, transformatörler, motorlar ve vagonlar. ISO 12944 (C2, C3, C4, C5) ve GOST 9.401 (UHL1, HL1, endüstriyel atmosfer) koşullarında çalışmaya uygundur.

ANYTHANE GN-248

Teknik Özellikler:

		E	C	A
Katı madde (hacimce)	%	61±2	58±2	57±2
Kuru film kalınlığı (DFT)	µm	50-60	50-60	50-60

Kuruma Süreleri:

	+5°C	+10°C	+23°C	+60°C
Toz kuruması	2 sa	1.5 sa	1 sa	30 dk
Dokunma kuruması	3 sa	2 sa	1.5 sa	45 dk
Bir sonraki kat uygulama süresi	Sınır yok			

		E	C	A
Karışım ömrü (20°C)	saat	≥3	≥3	≥3
Karışım oranı	ağırlıkça	5:1	4:1	4:1

Uygulama: Konvansiyonel, airless (havasız) (E, C), airmix.
Uygulanabilir Yüzeyler: IK351, IK390, IX305, IX300 vb. ile önceden kaplanmış.
Sonraki Kat: IP300, IP301.

ANYTHANE GN-3350-A

Teknik Özellikler:

Katı madde (hacimce)	%	~52
Kuru film kalınlığı (DFT)	µm	50-60

Kuruma Süreleri:

	+5°C	+10°C	+23°C	+60°C
Toz kuruması	15-20 dk	10-15 dk	5-7 dk	3-5 dk
Dokunma kuruması	4.5-5 sa	3.5-4 sa	3-3.5 sa	1.5-2 sa
Bir sonraki kat uygulama süresi	Sınır yok			

Karışım ömrü (20°C)	saat	≥4
Karışım oranı	ağırlıkça	2:1

Uygulama: Konvansiyonel, airmix.
Uygulanabilir Yüzeyler: IK351, IK390, IX305, IX300 ile önceden kaplanmış yüzeyler.
Sonraki Kat: IK390.00.

ÜRÜN BİLGİLERİ

ANYPOXY GN-1250C

Teknik Özellikler:

		Gri	Beyaz	Bej
Katı madde (hacimce)	%	58±2	57±2	56±2
Kuru film kalınlığı (DFT)	µm	70-100	70-100	70-100

Kuruma Süreleri:

	+5°C	+10°C	+23°C	+60°C
Toz kuruması	1.5 sa	1 sa	45 dk	25 dk
Dokunma kuruması	3 sa	2 sa	1.5 sa	45 dk
Bir sonraki kat uygulama süresi	3.5 sa	2.5 sa	1.5 sa	1 sa

Karışım ömrü (20°C)	saat	≥3
Karışım oranı	ağırlıkça	10:1

Uygulama: Konvansiyonel, airless (havasız), airmix.
Uygulanabilir Yüzeyler: Karbon çelik, paslanmaz çelik ve alüminyum.
Sonraki Kat: IX305.77, IK351, IK352, IK390.00, IP300, IP301.

ANYPOXY GN-0690HB

Teknik Özellikler:

		Gri	Beyaz	Bej
Katı madde (hacimce)	%	50±2	50±2	50±2
Kuru film kalınlığı (DFT)	µm	70-100	70-100	70-100

Kuruma Süreleri:

	+5°C	+10°C	+23°C	+60°C
Toz kuruması	1.5 sa	1 sa	45 dk	20 dk
Dokunma kuruması	2.5 sa	2 sa	1.5 sa	40 dk
Bir sonraki kat uygulama süresi	3 sa	2 sa	1.5 sa	1 sa

Karışım ömrü (20°C)	saat	≥5
Karışım oranı	ağırlıkça	7:1

Uygulama: Konvansiyonel, airless (havasız), airmix.
Uygulanabilir Yüzeyler: Karbon çelik, paslanmaz çelik, galvanizli çelik, alüminyum.
Sonraki Kat: IX300.77, IK351, IK352, IK390.00, IP300, IP301.



Açıklama: ANYPOXY GN-1250C, iki bileşenli epoksi astardır.

- Yüksek performans ve dayanıklılıkta film oluşturur.
- Yayılma ve film oluşturma özellikleri güçlüdür.
- İyi korozyon direncine sahiptir.
- Farklı yüzeylere iyi yapışır.

Renkler: Beyaz, gri, bej.

Kapsam: ACE, taşımacılık ve nakliye ekipmanları, hareketli kaldırma ekipmanları, transformatörler, motorlar ve demiryolu araçları. ISO 12944 (C2, C3, C4, C5) ve GOST 9.401 (UHL1, HL1, endüstriyel atmosfer) koşullarında çalışmaya uygundur.



Açıklama: ANYPOXY GN-0690HB, iki bileşenli epoksi astar boyadır.

- Suya, yağlara ve petrol ürünlerine karşı iyi direnç gösteren yüksek katlı film oluşturur.
- Yüksek yapışma ve darbe direncine sahiptir.
- Metal yüzeylerin korozyondan korunmasını sağlar.

Renkler: Beyaz, gri, bej.

Kapsam: ACE, taşımacılık ve nakliye ekipmanları, hareketli kaldırma ekipmanları, transformatörler, motorlar ve vagonlar. ISO 12944 (C2, C3, C4, C5) ve GOST 9.401 (UHL1, HL1, endüstriyel atmosfer) koşullarında çalışmaya uygundur.



ÜRÜN BİLGİLERİ

ANYPOXY GN-2200C

Teknik Özellikler:

		Gri	ED	P
Katı madde (hacimce)	%	75±2	73±2	75±2
Kuru film kalınlığı (DFT)	µm	100-160	100-160	100-160

Kuruma Süreleri:

	+5°C	+10°C	+20°C	+30°C
Toz kuruması	6 sa	4 sa	3 sa	2.5 sa
Dokunma kuruması	10 sa	8 sa	6 sa	5 sa
Bir sonraki kat uygulama süresi	60 dk	45 dk	30 dk	15 dk

Karışım ömrü (20°C)	saat	≥2
Karışım oranı	ağırlıkça	8:1

Uygulama: Airless (havasız).

Uygulanabilir Yüzeyler: Karbon çelik, paslanmaz çelik, galvanizli çelik, alüminyum, beton.

Sonraki Kat: IX 315.77, IK351, IK352, IP300, IP301.

ANYPOXY SHOPPRIMER GN-1630

Teknik Özellikler:

		Gri	Oksit Kırmızı
Katı madde (hacimce)	%	31±2	40±2
Kuru film kalınlığı (DFT)	µm	15-25	15-25

Kuruma Süreleri:

	+5°C	+10°C	+20°C	+30°C
Toz kuruması	45 dk	20 dk	10 dk	5 dk
Dokunma kuruması	45-50 dk	35-40 dk	20-30 dk	10-15 dk
Bir sonraki kat uygulama süresi	1.5-2 sa	1 sa	30 dk	20 dk

Karışım ömrü (20°C)	saat	12
Karışım oranı	ağırlıkça	8:1

Uygulama: Konvansiyonel, airless (havasız).

Uygulanabilir Yüzeyler: Karbon çelik.

Sonraki Kat: IX315.77, IX300, IX486, IK351, IK352.



Açıklama: ANYPOXY GN-2200C, iki bileşenli epoksi mastik boyadır.

- Yüksek yapışma özelliğinde, su ve tuzlu su (korozyon) direncine sahiptir.
- Düşük yüzey hazırlıklarında (St2) uygulanabilme özelliği vardır.
- 1 kat için 180µm DFT'ye kadar yüksek kaplama filmi oluşturulabilir.
- Bakım kaplaması olarak kullanılabilir.

Renkler: Ral kartelasına göre ANYCOLOR pasta sistemi ile renklendirilebilir.

Parlaklık Seviyesi: Parlak.

Kapsam: ACE, hareketli kaldırma ekipmanları, transformatörler, motorlar ve demir yolu araçları. ISO 12944 (C2, C3, C4, C5) ve GOST 9.401 (UHL1, HL1, endüstriyel atmosfer) koşullarında çalışmaya uygundur.



Açıklama: ANYPOXY SHOPPRIMER GN-1630, iki bileşenli çinko içermeyen anti-korozif özelliklere sahip epoksi astardır.

- Korozyona karşı yüksek koruma gereken, yağlı ve kimyasalların olduğu endüstrilerde kullanıma uygundur.
- Kaynak işlemi yapılmasına imkan verir.
- Boyanacak yüzeylere yapışma performansı yüksektir.

Renkler: Gri, oksit kırmızı.

Kapsam: ACE, hareketli kaldırma ekipmanları, transformatörler, demiryolu araçları ve diğer makineler ile ekipmanlar. ISO 12944 (C2, C3, C4, C5) ve GOST 9.401 (UHL1, HL1, endüstriyel atmosfer) koşullarında çalışmaya uygundur.

ÜRÜN BİLGİLERİ



Açıklama: ANYPOXY GN-1640, iki bileşenli, yüksek katılı, çinko içeren epoksi astardır.

- İçeriğindeki çinko sayesinde zorlu koşullarda iyi korozyon direncine sahiptir.
- Aşınma direnci iyidir ve mekanik etkilere karşı dayanımı yüksektir.
- İyi yapışma performansı ve sertlik özelliğine sahiptir.

Renkler: Gri.

Kapsam: ACE, hareketli kaldırma ekipmanları, transformatörler, demiryolu araçları ve diğer makineler ve ekipmanlar. ISO 12944 (C2, C3, C4, C5) ve GOST 9.401 (UHL1, HL1, endüstriyel atmosfer) koşullarında çalışmaya uygundur.



Açıklama: ANYPOXY GN-1680, iki bileşenli, yüksek katılı, çinkoca zengin astardır.

- Yüksek oranda çinko tozu içerir (%85 - kuru filmdeki ağırlığı).
- Zorlu çevre koşullarında mükemmel korozyon önleyici özelliklere sahiptir.
- Yağ ve suya yüksek direnç gösterir.
- İyi yapışma ve sertlik sunar.

Renkler: Gri.

Kapsam: ACE, taşıma ve nakliye ekipmanları, hareketli kaldırma ekipmanları, trafolar, motorlar, demir yolu araçları ve diğer makineler ve ekipmanlar. ISO 12944 (C2, C3, C4, C5) ve GOST 9.401 (UHL1, HL1, endüstriyel atmosfer) koşullarında çalışabilir.

ANYPOXY GN-1640

Teknik Özellikler:

		Gri
Katı madde (hacimce)	%	58±2
Kuru film kalınlığı (DFT)	µm	60-75

Kuruma Süreleri:

	+5°C	+10°C	+20°C	+30°C
Toz kuruması	1 sa	45 dk	30 dk	20 dk
Tam kuruma	8 sa	6 sa	4 sa	2 sa
Bir sonraki kat uygulama süresi	12 sa	10 sa	8 sa	6 sa

Karışım ömrü (20°C)	saat	5
Karışım oranı	ağırlıkça	10:1

Uygulama: Airless, konvansiyonel.
Uygulanabilir Yüzeyler: Karbon çelik.
Sonraki Kat: IX315.77, IX300, IX486, IK351, IK352.

ANYPOXY GN-1680

Teknik Özellikler:

Katı madde (hacimce)	%	67±2
Kuru film kalınlığı (DFT)	µm	60-75

Kuruma Süreleri:

	+5°C	+10°C	+20°C	+30°C
Toz kuruması	1 sa	40 dk	20 dk	10 dk
Tam kuruma	8 sa	6 sa	4 sa	2 sa
Bir sonraki kat uygulama süresi	16 sa	12 sa	8 sa	5 sa

Karışım ömrü (20°C)	saat	8
Karışım oranı	ağırlıkça	9:1

Uygulama: Airless, konvansiyonel.
Uygulanabilir Yüzeyler: Karbon çelik.
Sonraki Kat: IX315.77, IX300, IX486, IK351, IK352.

ÜRÜN BİLGİLERİ

ANYTHANE GN-PS 370T

Teknik Özellikler:

		Gri
Katı oranı (hacimce)	%	53±2
Kuru film kalınlığı (DFT)	µm	50-60

Kuruma Süreleri:

	+23°C	+60°C
Dokunma kuruması	15-20 dk	5-10 dk
Zımparalanabilme süresi	3 sa	30 dk
Bir sonraki kat uygulama süresi	4 sa	30 dk

Karışım ömrü (20°C)	saat	≥4
Karışım oranı (A:B:C)	hacimce	5:1:2

Uygulama: Konvansiyonel.
Uygulanabilir Yüzeyler: Karbon çelik, paslanmaz çelik ve galvanizli çelik, alüminyum, doymamış polyester macunu.
Sonraki Kat: IK332.77, IK351, IK352, IK390.00, IP300, IP301.

ANYTHANE GN-PS 400

Teknik Özellikler:

		Gri
Katı oranı (hacimce)	%	56±2
Kuru film kalınlığı (DFT)	µm	75-100

Kuruma Süreleri:

	+23°C	+60°C
Dokunma kuruması	10-15 dk	5-10 dk
Zımparalanabilme süresi	3 sa	30 dk
Bir sonraki kat uygulama süresi	4 sa	30 dk

Karışım ömrü (20°C)	saat	≥4
Karışım oranı (A:B:C)	hacimce	5:1:3

Uygulama: Konvansiyonel.
Uygulanabilir Yüzeyler: Karbon çelik, paslanmaz çelik ve galvanizli çelik, alüminyum, doymamış polyester macun.
Sonraki Kat: IK332.77, IK351, IK352, IK390.00, IP300, IP301.



Açıklama: ANYTHANE GN-PS 370T, iki bileşenli akrilik yüzey astarıdır.

- Hızlı kuruma ve kolay zımparalanabilme özelliğiyle verimli bir yüzey hazırlığı sağlar.
- Hem metal hem de metal olmayan yüzeylere güçlü yapışır.
- Korozyona karşı mükemmel koruma sağlar ve son katın dayanıklılığını artırır.

Renkler: Gri.

Kapsam: Hareketli kaldırma ekipmanları, demiryolu araçları ve diğer makineler ve ekipmanlar. ISO 12944 (C2, C3, C4, C5) ve GOST 9.401 (UHL1, HL1, endüstriyel atmosfer) koşullarında çalışmaya uygundur.



Açıklama: ANYTHANE GN-PS 400, iki bileşenli akrilik yüzey dolgusudur.

- Mükemmel ve Hızlı Dolgu: Onarım alanlarını hızlı ve etkili bir şekilde doldurur.
- Kolay Zımparalama ve Hızlı Kuruma: Hızlı kurur ve kolayca zımparalanır.
- Güçlü Yapışma ve Korozyon Koruması: Yüzeylere iyi yapışır, korozyon direnci sağlar ve son kat boya uygulaması için ideal bir zemin oluşturur.

Renkler: Gri.

Kapsam: Hareketli kaldırma ekipmanları, taşıma ve nakliye araçları ve diğer makineler ve ekipmanlar. ISO 12944 (C2, C3, C4, C5) ve GOST 9.401 (UHL1, HL1, endüstriyel atmosfer) koşullarında çalışmaya uygundur.



ÜRÜN BİLGİLERİ

ANYTHANE GN-BASECOAT

Teknik Özellikler:

Kuru film kalınlığı (DFT)	μm	50-60 dk
---------------------------	----	----------

Kuruma Süreleri:

	+23°C
Toz kuruması	5 dk
Bir sonraki kat uygulama süresi	15-20 dk

Karışım oranı (A:B:C)	hacimce	1:0:1
-----------------------	---------	-------

Uygulama: Konvansiyonel.

Uygulanabilir Yüzeyler: IK331 ile önceden kaplanmış.

Sonraki Kat: IK320.00, IK323.00, IK321.00, IK322.00.



Açıklama: ANYTHANE GN-BASECOAT, tek bileşenli akrilik-üretan baz kat boyadır.

- Örtücülüğü, kuruma süresini ve genel baz kat/vernük performansını geliştiren ileri düzey reçine teknolojisine sahip, kolayca uygulanabilen baz kat boyadır.
- Mükemmel bir yapışma sağladığı için zımpara yapmadan kısa sürede son kat uygulanabilir. Yüksek kaliteli ve parlak bir yüzey sunar.

Renkler: Müşteri talebine göre.

Parlaklık seviyesi: Yarı mat.

Kapsam: Demiryolu araçları ve ISO 12944 (C2, C3, C4, C5) ve GOST 9.401 (UHL1, HL1, endüstriyel atmosfer) koşullarında çalışan diğer makineler ve ekipmanlar.



Açıklama: ANYTHANE GN-CLEARCOAT, iki bileşenli akrilik-üretan verniktir.

- Mükemmel dayanıklılığa sahip, uygulanması kolay, yüksek parlaklıkta akrilik verniktir.
- Yayılma ve akma özelliği yüksektir. Pürüzsüz ve zahmetsiz bir uygulama sağlar.

Renkler: Şeffaf.

Parlaklık seviyesi: Yüksek parlaklık.

Kapsam: Demiryolu araçları ve ISO 12944 (C2, C3, C4, C5) ile GOST 9.401 (UHL1, HL1, sanayi atmosferi) koşullarında çalışan diğer makine ve ekipmanlar.

ANYTHANE GN-CLEARCOAT

Teknik Özellikler:

Katı oranı (hacimce)	%	49±2
Kuru film kalınlığı (DFT)	μm	30-60

Kuruma Süreleri:

	+23°C	+60°C
Dokunma kuruması	15 dk	5-10 dk
Zımparalanabilme kuruması	10 sa	30 dk

Karışım oranı (A:B:C)	hacimce	2:1:0.3
-----------------------	---------	---------

Uygulama: Konvansiyonel.

Uygulanabilir Yüzeyler: IK324.



GENÇ NOROO

KAYALAR NOROO Boya San. ve Tic. A.Ş.

Kimya Sanayicileri Org. San. Böl.
Tem yanyol Cad. N.4
Melek Aras Blv. N.48
Tuzla, İstanbul 34956 Türkiye
Tel: +90 (216) 593 07 27

info@kayalarnoroo.com.tr • www.kayalarnoroo.com.tr • www.noroo paint.com • www.kayalarkimya.com.tr